

Commodity: Raw Gypsum in Bulk

Sample No: R۱۰۶

No.	TEST	METHOD	UNIT	RESULT
۱	Purity	ASTMC۴۷۱M	%	۸۸,۰۶
۲	Combiner Water		%	۱۸,۲۲
۳	SO۳		%	۴۴,۱۲
۴	SIO۲		%	۰,۲۵
۵	CaO		%	۳۰,۰۱
۶	R۲۰۲		%	۰,۶۴
۷	Fe۲o۳		%	۱,۱۸
۸	MgO		%	۰,۸۸
۹	AL۲o۳		%	۰,۰۵
۱۰	Size (۰mm to ۵۵mm)	ASTMC۱۳۶	%	۱۰۰

Commodity: Raw Gypsum in Bulk

Sample No: R۱۰۷

No.	TEST	METHOD	UNIT	RESULT
۱	Purity	LW۰۳	%	>۹۰
۲	Combiner Water		%	۲۰,۳۷
۳	SO۳		%	۴۶,۳۳
۴	SiO۲		%	۰,۰۶
۵	CaO		%	۳۲,۳۰
۶	Fe۲O۳		%	۰,۰۱
۷	AL۲O۳		%	۰,۰۱
۸	MgO		%	۰,۰۴
۹	Na۲O		%	۰,۰۲
۱۰	K۲O		%	۰,۰۱
۱۱	MgO		%	۰,۰۴
۱۲	L.O.I		%	۲۰,۸۵
۱۳	Size (۰mm to ۵۵mm)		-	-

Commodity: Raw Gypsum in Bulk

Sample No: R١٠٨

No.	TEST	METHOD	UNIT	RESULT
١	Purity	ASTMC٤٧١M	%	٩٠,٨٣
٢	Combiner Water		%	١٩,٠١
٣	SO٣		%	٤٤,١٢
٤	SIO٢		%	١,٠٥
٥	CaO		%	٣٢,٤٧
٦	R٢٠٢		%	٠,٦٤
٧	Moisture		%	٠,٣٨
٨	MgO		%	٠,٨٨
٩	Chloride		%	٠,٠١
١٠	Size (٠mm to ٥٥mm)	ASTMC١٣٦	%	١٠٠

Commodity: Raw Gypsum in Bulk

Sample No: R109

TEST	METHOD	UNIT	RESULT
Purity	ASTMC 411M	%wt	92.14
Combiner water		%wt	19.28
SiO ₂		%wt	0.47
SiO ₃		%wt	42.84
CaO		%wt	30.01
MgO		%wt	1.12
Fe ₂ O ₃		%wt	0.00
Al ₂ O ₃		%wt	0.00
Moisture		%wt	0.79